



KROSS

Empowering Oil



NORDIS G12+

Antigelul auto concentrat **KROSS NORDIS G12+** este un produs de înaltă performanță, stabil din punct de vedere termochimic, potrivit pentru utilizare în toate anotimpurile. Conceput pentru vehicule moderne fabricate după anul 2005, asigură protecție de lungă durată pentru motoarele echipate cu componente și garnituri din aluminiu, cauciuc sau aliaje metalice complexe. Formulată cu monoetilenglicol și aditivat cu inhibitori organici de coroziune (tehnologie OAT – fără silicați), acest antigel de ultimă generație oferă protecție excelentă împotriva înghețului (până la -35°C), supraîncălzirii și coroziunii. Durata sa de viață extinsă de peste 200.000 km îl recomandă pentru utilizare profesională, atât în autoturisme, cât și în vehicule comerciale sau industriale.

NIVELUL DE PERFORMANȚĂ

- MB 325.3
- MAN 324 TYPE SNF
- VW TL 774 A/B/C/D
- SAAB 6901599
- SCANIA 0-891027GT EN
- VOLVO 1286083
- OPEL 040 0068/B 040 0240
- BMW N60069
- JI CASE MS 1710
- FORD ESE-M97B18-C/ESE-M97B44-A/SSM-97B9102-A;
- FORD WSE-M97B44-B/WSN-M97B18-D;
- FORD WSS M97B44-D1/WSS-M97B44-D2;
- GM 1825M/GM 6038M/ GM 6043M;
- GM 6277 DEXCOOL/ GM 1899M;
- CUMMINS 90T84/TMC RP329
- MACK TRACKS 014 GS 17004;
- JOHN DEERE JDM/H24A1/H24B1/H24C1/H5

CORESPUNDE STANDARDELOR

- BS 6580
- ASTM D 3306
- ASTM D 4656
- ASTM D 4340
- ASTM D 4985
- STAS 8671
- NFR 15-601
- FVV HEFT R443
- JASO M325
- KSM 2142
- BT-PS 606A
- DC SEA 615/C
- FSD 8704
- NATO S759
- SAE J1034



KROSS

Empowering Oil



MOD DE UTILIZARE

RAPORT DE DILUȚIE CU APĂ (VOL)	PUNCT DE CONGELARE (°C)
1:1	-35°C
2:3	-25°C
1:2	-16°C

IMPORTANT!

Se utilizează exclusiv în amestec cu apă demineralizată.

- Asigurați-vă că motorul este rece înainte de a deschide capacul radiatorului sau vasului de expansiune
- Pentru a nu deteriora proprietățile antigelului, goliți și curățați sistemul de răcire înainte de introducere;

CARACTERISTICI

Test	CONCENTRAT 100%	DILUAT 1:1
ASPECT	LIMPEDE, ROȘU	
pH, max	7,0 - 9,0	7,0 - 9,0
Densitate relativă - 15°C	1,11 - 1,14	Max. 1,18
Punct de congelare, °C	-12	-36 ±1
Punct de fierbere, °C minim	152	105
Reziduu la calcinare, %max.	2,0	1
Nitriți, fosfați, borați, silicați	LIPSĂ	
Pierderi de metal prin coroziune mg/cm ² , max.: cupru 99,9%	-	0,1
Pierderi de metal prin coroziune mg/cm ² , max.: alamă CuZn30	-	0,1
Pierderi de metal prin coroziune mg/cm ² , max.: oțel OLC35	-	0,1
Pierderi de metal prin coroziune mg/cm ² , max.: aluminiu 99,5%	-	0,1
Pierderi de metal prin coroziune mg/cm ² , max.: fontă Fe200	-	0,2

AMBALĂRI DISPONIBILE

✓ 1.5 Litri	✓ 5 Litri	✓ 20 Litri	✓ 200 Litri
-------------	-----------	------------	-------------