



KROSS

Empowering Oil



NORDIS G12++

Antigelul auto concentrat KROSS NORDIS G12++ este un produs profesional de ultimă generație, formulat pe bază de monoetilenglicol și tehnologie LOBRID – o combinație între inhibitori organici OAT și aditivi pe bază de silicat și molibden. Este potrivit pentru utilizarea în toate anotimpurile și recomandat pentru autovehiculele moderne fabricate după 2005. Datorită aditivilor premium și proprietăților excelente de transfer termic, produsul oferă o protecție extinsă împotriva coroziunii, înghețului (până la -38°C) și supraîncălzirii. Este compatibil cu motoarele pe benzină și diesel și asigură o durată de viață de peste 240.000 km, fiind ideal pentru întreținerea pe termen lung a sistemelor de răcire auto.

NIVELUL DE PERFORMANȚĂ

- MB 325.5;
- MAN 324 TYPE SNF;
- SI-OAT;
- CUNA NC 956-18;
- UNE 26361-88;
- FFV HEFT R443;
- VW TL 774G;
- SAAB 6901599;
- SCANIA 0-891027GT EN;
- VOLVO 1286083;
- BMW N60069.0;
- OPEL B 040 0068/B 040 0240;
- FORD ESE-M97B18-C/ESE-M97B44-A/SSM-97B9102-A;
- FORD WSE-M97B44-B/WSN-M97B18-D;
- FORD WSS M97B44-D1/WSS-M97B44-D2;
- GM 1825M/GM 6038M/ GM 6043M;
- GM 6277 DEXCOOL/ GM 1899M;
- CUMMINS 90T84/TMC RP329;
- MACK TRACKS 014 GS 17004;
- JI CASE MS 1710;
- JOHN DEERE JDM/H24A1/H24B1/H24C1/H5

CORESPUNDE STANDARDELOR

- BS 6580
- ASTM D 3306
- ASTM D 4656
- ASTM D 6210
- ASTM D 4985
- STAS 8671
- NFR 15-601
- FVV HEFT R443
- JASO M325
- KSM 2142
- BT-PS 606A
- DC SEA 615/C
- FSD 8704
- NATO S759
- SAE J1034



KROSS

Empowering Oil



MOD DE UTILIZARE

RAPORT DE DILUȚIE CU APĂ (VOL)	PUNCT DE CONGELARE (°C)
1:1	-38°C
2:1	-51°C
1:2	-16°C

IMPORTANT!

Se utilizează exclusiv în amestec cu apă demineralizată.

- Asigurați-vă că motorul este rece înainte de a deschide capacul radiatorului sau vasului de expansiune
- Pentru a nu deteriora proprietățile antigelului, goliți și curățați sistemul de răcire înainte de introducere;

CARACTERISTICI

Test	CONCENTRAT 100%	DILUAT 1:1
ASPECT	LIMPEDE, ROZ MOVILIU	
pH, max	8,0 - 8,6	7,8 - 8,6
Densitate relativă - 15°C	1,115 - 1,125	Max. 1,1
Punct de congelare, °C		-38 ±1
Punct de fierbere, °C minim	163	108
Reziduu la calcinare, %max.	2,0	1
Nitriți, fosfați, borați, silicați	LIPSĂ	
Pierderi de metal prin coroziune mg/cm ² , max.: cupru 99,9%	-	0,01
Pierderi de metal prin coroziune mg/cm ² , max.: alamă CuZn30	-	0,02
Pierderi de metal prin coroziune mg/cm ² , max.: oțel OLC35	-	0,03
Pierderi de metal prin coroziune mg/cm ² , max.: aluminiu 99,5%	-	0,09
Pierderi de metal prin coroziune mg/cm ² , max.: fontă Fe200	-	0,05

AMBALĂRI DISPONIBILE

✓ 1.5 Litri	✓ 5 Litri	✓ 20 Litri	✓ 200 Litri
-------------	-----------	------------	-------------